

ÉMULSION ECR 65%

TYPE D'ÉMULSION

Émulsion cationique à rupture rapide (ECR 65%).

DOMAINE D'APPLICATION

Cette émulsion est destinée aux couches d'accrochage et aux enduits superficiels.
Le dosage varie de 0,5 à 0,8 kg/m² pour les couches d'accrochage et de 2,3 à 2,6 kg/m² pour les enduits superficiels bicouches.

CARACTÉRISTIQUES

DÉSIGNATION		VALEUR
Teneur en eau	(%)	≤ 37
Teneur en diluant pétrolier	(%)	≤ 3
Pseudo-viscosité à 25 °C	(°E)	> 6
Homogénéité :		
- Particules > à 0,63 mm	(%)	< 0,1
- 0,16 < Particules < 0,63 mm	(%)	< 0,25
Indice de rupture	(%)	< 100

STOCKAGE

L'émulsion peut être stockée dans des citernes prévues à cet effet, soit sur le site de production, soit dans les dépôts placés à proximités des chantiers.

La durée du stockage peut aller de quelques jours à plusieurs semaines et ce, en fonction des exigences et aléas des chantiers. Le nettoyage des citernes doit se faire d'une manière périodique.

SÉCURITÉ

Les actions de préventions doivent être affichées notamment le port, par les ouvriers, des éléments de protection individuelle.

